

3. Wyniki badań

Wyniki badań odporności korozyjnej w atmosferze obojętnej mgły solnej podano w Tablicy 1, a wygląd elementów po badaniach przedstawiono na zdjęciach 1 - 3.

Tablica 1

Numer części	Nazwa próbki	Wygląd próbek po 720 h badań
1	Wylewka baterii (chrom)	Bez zmian korozyjnych Rp 10, RA 10
2	Obudowa perlatora (chrom)	Bez zmian korozyjnych Rp 10, RA 10
3	Korpus baterii - fornir	Rysunek słoików zachowany, widoczne minimalne przebarwienia. Krawędzie korpusu bez widocznych rozwarstwień
4	Uchwyt głowicy baterii - fornir	Rysunek słoików zachowany, widoczne minimalne przebarwienia. Niewielkie rozwarstwienia na krawędziach uchwytu

Zdjęcie 1

